

TECHNISCHE FICHE

REDUR AD 90

EENCOMPONENT HECHTBRUG



BESCHRIJVING

REDUR AD 90 is een eencomponent hechtbrug, klaar voor gebruik, bestaande uit acrylharsen in waterige dispersie met toevoeging van siliciumaggregaten.

TOEPASSINGSGEBIED

REDUR AD 90 wordt gebruikt op beton- of pleisteroppervlakken wanneer men een verhoogde hechting van droge mortels zoals REDUR of verffilms wil bereiken, zoals bij elastische membranen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Product in pasta Waarde

Uiterlijk Oranje

Dichtheid bij 25 °C $1,5 \pm 0,05$ kg/l

Viscositeit 100 ± 5 K.U.

Theoretisch rendement 450 g/m²

Droogtijd 30 tot 60 minuten

De aanbevolen wachttijden hebben betrekking op de toepassing van het product onder genormaliseerde temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden.

TOEPASSING

a) Voorbereiding van de ondergrond

De ondergronden moeten droog en stofvrij zijn, vrij van ontkistingsmiddelen, losse of instabiele materialen, uitbloeiingen en elk ander materiaal dat de normale hechtingsomstandigheden beïnvloedt.

Bij toepassingen op oude ondergronden of bij renovaties van oude pleisters adviseren wij voorafgaand overleg met onze technische dienst.

b) Toepassing

Voor het aanbrengen van de hechtbrug, meng de REDUR AD 90 om het product te homogeniseren.

Breng de REDUR AD 90 royaal aan met een roller of kwast. Het is belangrijk om het mengsel continu te roeren, zelfs tijdens het aanbrengen, om sedimentatie op de bodem van de container te voorkomen.

Om de beste hechtingsomstandigheden van de bekleding op de ondergrond te garanderen, moeten de REDUR-mortels of andere op de REDUR AD 90 worden aangebracht terwijl de film nog vers en plakkerig is, wat 30 tot 60 minuten na het aanbrengen gebeurt onder normale temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden.

c) Aanvullende adviezen

- Voeg geen andere producten toe aan de mortel; REDUR AD 90 moet worden aangebracht zoals het in de originele verpakking wordt gepresenteerd.
- Breng het product niet aan bij omgevings- en ondergrondtemperaturen boven 30 °C of onder 5 °C.
- Breng het product niet aan onder directe zonnestraling, op een warme ondergrond, of in situaties met sterke wind.
- Breng het product niet in overmaat aan om vorming van de film te voorkomen.

VERPAKKING EN HOUDBAARHEID

Verpakking

Emmers van 20 kg op plastic pallets van 33 emmers.

Houdbaarheid

12 maanden, mits de originele verpakkingsomstandigheden ongewijzigd blijven en opgeslagen uit de buurt van extreme temperaturen en vochtigheid.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

(RAADPLEEG HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VAN HET PRODUCT)

- Vermijd contact met huid en ogen;
- Giet geen resten in de afvoer;
- Gebruik alleen in goed geventileerde ruimtes;
- Draag beschermende kleding en geschikte handschoenen;
- Buiten bereik van kinderen bewaren;
- EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/h): 30 g/l VOS, volgens richtlijn 2004/42/EC.

Aangezien de toepassingsomstandigheden van onze producten buiten onze controle liggen, zijn wij niet verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik ervan. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de geschiktheid van het product voor het beoogde doel te controleren. In elk geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de door ons geleverde goederen. De informatie in dit blad kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bij twijfel of voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met onze technische dienst.

Herziening januari 2019

FT.02017.01

Let op: Technische vertalingen vereisen een hoge mate van nauwkeurigheid. Het is altijd een goed idee om de vertaling te laten controleren door een expert in het betreffende vakgebied voordat u deze gebruikt voor officiële doeleinden.