

# DECOPROYEC®

## TECHNISCHE FICHE

## MINERALE AFWERKING DECOSTONE



## BESCHRIJVING

Synthetisch-minerale afwerking van hoge hardheid en flexibiliteit, geformuleerd op basis van geselecteerde kwartsdeeltjes, bindmiddelen en additieven die de ideale eigenschappen geven voor blootstelling zowel buiten als bij toepassing binnenshuis.

## TOEPASSINGEN

- ❖ Als decoratieve eindafwerking voor binnen en buiten.
- ❖ Als plint, op terrassen en beloopbare daken.
- ❖ Eindafwerking voor verticale oppervlakken van gevels of binnenmuren.
- ❖ Bekleding voor badkamerwanden en vloeren, tegels en andere ondergronden zonder dat deze moeten worden afgebroken.

# DECOPROYEC®

## EIGENSCHAPPEN

- ❖ Antislip
- ❖ Hoge hardheid
- ❖ Waterdicht
- ❖ Flexibel
- ❖ Verscheidenheid aan kleuren en afwerkingen

Kleuren: lichtgrijs en antraciet  
Andere kleuren op aanvraag mogelijk.



# DECOPROYEC®

## VERWERKINGSINSTRUCTIES DECOSTONE

### 1. Voorbereiding van het oppervlak

Zorg ervoor dat het oppervlak schoon, stabiel en zo droog mogelijk is. Controleer op gebreken of scheuren en repareer deze indien aanwezig.

### 2. Voorbehandeling

Indien waterdichting vereist is, breng het DECOIMPER membraan aan voordat u DECOSTONE gebruikt.

Gebruik in andere gevallen de fixeeremulsie DECOUNION XL op oppervlakken met weinig of geen porositeit/absorptie.

### 3. Productvoorbereiding

Roer DECOSTONE goed door in de emmer om een homogene mix te verkrijgen.

### 4. Aanbrengen

Breng een eerste dunne laag DECOSTONE aan, gebruik makend van een spuitpistool of een spaan. Laat deze laag volledig drogen.

Breng een tweede laag aan op dezelfde wijze als de eerste.

### 5. Afwerking

Voor een gladdere afwerking, strijk het oppervlak glad met een spaan.

Zorg ervoor dat de gecombineerde dikte van beide lagen tussen de 2-3 mm ligt.

### 6. Opmerkingen

Vermijd het aanbrengen van te dikke lagen; dit kan droog- en hechtproblemen veroorzaken bij de tweede laag.

Het product bereikt zijn uiteindelijke eigenschappen 7 dagen na het aanbrengen van de laatste laag. Echter, afhankelijk van het weer, kan het oppervlak al na 24 uur droog aanvoelen.

### 7. Verbruik

Houd rekening met een geschat verbruik van 3,5-3,8 kg/m<sup>2</sup>.

Verpakking: emmer 20kg (goed voor 5m<sup>2</sup>)